

TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY**STŘÍKÁNÍM - ruční stříkání AIRLESS****projekt**

Formblatt-Nr.: EA 27/5/1099

Zákazník:**Podklad:** ocel**Model:****Zástupce:** Marek Ševčík**Datum:** 14.02.2024**Barevný tón:** béžová / žlutá**Technik:** Marek Ševčík

Průběh technologie	Číslo výrobku Název výrobku	odstín	Způsob nánosu a množství g/m ²
1. Broušení	Lakované nebo základním lakem natírané plochy musí být suché, bez zamaštění, pevných a volných okují, rezu a ostatních volných povrchových produktů, které mohou negativně ovlivnit přilnavost. Vhodná opatření pro předúpravu je pískování podle EN ISO 12 944 / část 4, na normu stupně čistoty SA 21/2, kovově čistý. Zde je důležité, - obzvláště při skladování základovaných dílů venku - při stanovení suché tloušťky dát pozor na hloubku hrubosti. Staré nátěry bez přilnavosti se musí odstranit, nátěry s přilnavostí se musí před lakováním rozbrousit. Doporučuje se pro přezkoušení přilnavosti provést zkušební plochu.		
2. Základování Ruční stříkání +	AN2-800 hydrophob AN2-900 light hydrophob Viskozita: vysoká / tixotropní tlumicí a antivibrační hmota na bázi vodouředitelné disperze syntetických pryskyřic - stříkatelná	béžová žlutá	Stříkání : nános max. 5mm mokré vrstvy v jednom nánose AN2-800... cca 1,2-1,4 kg/m² na 1 mm tloušťky suché vrstvy AN2-900... cca 1,1-1,2 kg/m² na 1 mm tloušťky suché vrstvy stříkací zařízení Airless s poměrem od 60:1 typ Extreme Line A63-320 Při aplikaci AN2-800/900/750/EU stříkáním zcela vynechejte filtry (žádný HD filtr, žádná zásuvná filtrační patrona do pistole). Jako trysku můžete použít úhel rozstříku 40° a velikost trysky 0,53mm (0,021inch). Vhodné je použít i speciální výtlačný lis umožňující dokonalé vyprázdnění sudu. Nabídku a informace rádi pošleme na vyžádání.

Aufbau-Freigabe: ja / nein**durch:****am:**

Die Trocknung ist abhängig von der Auftragsmenge g/m², Untergrundbeschaffenheit, Objekttemperatur, Luft-Temperatur, Geschwindigkeit, Luftführung usw. und muß nach den in der Praxis unterschiedlichen Anwendungs- und Arbeitsweisen geprüft werden. Unsere Merkblätter / Anleitungen sollen zur allgemeinen Information dienen und sind vom jeweiligen Verarbeiter für seine speziellen Einsatzzwecke unter Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse, Verarbeitung und den Anforderungen, die an das Material gestellt werden, zu prüfen.

Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsklausel für anwendungstechnische Beratung.

Please have regard to our guarantee clause for technical service.

3. Sušení	Přeprava a balení je možná po cca 12 až 18 hodinách při tloušťce suché vrstvy 5 mm a normovaných klimatických podmínkách 20°C/55% vlhkosti. Možnost nuceného zrychleného schnutí při 50°C.		
4. Základování			
5. Sušení			
6. Broušení			
7. Vrchní lak Ruční stříkání +	tlumicí a antivibrační hmota je přelakovatelná – doporučíme a nabídneme odzkoušené nátěrové hmoty dle vaší specifikace – odstínu barvy		
8. Sušení			
ředidlo	voda		

Muster (vorhanden / übergeben): ja / nein

Auftrag (angegeben): ja / nein

Bemerkungen:

Verteiler:

Datum: 14.02.2024



Aufbau-Freigabe: ja / nein

durch:

am:

Die Trocknung ist abhängig von der Auftragsmenge g/m², Untergrundbeschaffenheit, Objekttemperatur, Luft-Temperatur, Geschwindigkeit, Luftführung usw. und muß nach den in der Praxis unterschiedlichen Anwendungs- und Arbeitsweisen geprüft werden. Unsere Merkblätter / Anleitungen sollen zur allgemeinen Information dienen und sind vom jeweiligen Verarbeiter für seine speziellen Einsatzzwecke unter Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse, Verarbeitung und den Anforderungen, die an das Material gestellt werden, zu prüfen.

Bitte beachten Sie unsere Gewährleistungsklausel für anwendungstechnische Beratung. Please have regard to our guarantee clause for technical service.