

PRODUKTOVÝ LIST

PU100GP0V009201

VARIOPUR® SEAL ISOLIERFÜLLER WEISS

Bílý polyuretanový lak základní (plnič)

Popis

Rychle brousitelný bezaromátový plnič s vysokou plnivostí a dostatečnou nestékavostí při lakování svislých povrchů. Aplikuje se stříkáním. Univerzálně použitelný pro nátěry dřeva a materiálů na bázi dřeva, MDF a podkladových fólií. Materiál kombinuje vlastnosti izolačního základního nátěru a plniče pro konvenční povrchovou úpravu MDF.

Oblast použití

dřevo a materiály na bázi dřeva

Technické údaje

Stupeň lesku	0 = bez lesku*
Odstín	bílý - Votteler - 9100
Poměr směsi	100 hmotnostních dílů plniče PU100GP0V009201 10 hmotnostních dílů tužidla PU100HE0V008956
Ředidlo	19947-0-0000 – SPECIÁLNÍ ŘEDIDLO
Hustota	1,320 - 1,340 g/ml při 20°C
Doba zpracovatelnosti	cca 8 h při 20°C
Skladovatelnost v originálním neotevřeném obalu	12 měsíců při 20°C
Doporučená teplota skladování	10 - 30 °C

* = Stupeň lesku se zjišťuje standardizovaným postupem. Stupeň lesku závisí na tloušťce nanesené vrstvy, způsobu aplikace, podmínkách schnutí a typu nosného podkladu.

Zpracování

Způsob nanášení	Stříkání Airless, Airmix, nádobková stříkáci pistole Viskozita 22 - 25 s DIN 4mm při 20°C Tryska: 1,8 – 2,0 mm Tlak materiálu: 80 - 150 bar Rozprašovací tlak: 1 - 3 bar Rozprašování vzduchem: 1,5 – 3,5 bar
Počet vrstev	1 - 3
Množství v jedné vrstvě	150 - 280 g/m²
Optimální aplikační teplota	20 bis 25 °C

PRODUKTOVÝ LIST

PU100GP0V009201

VARIOPUR® SEAL ISOLIERFÜLLER WEISS

Bílý polyuretanový lak základní (plnič)

Zpracování

Optimální vlhkost vzduchu	45 až 65 %
Teplota materiálu	20 až 25 °C
Ředidlo na čištění	19995-0-0000 – ŘEDIDLO DO NITROCELULÓZOVÝCH LAKŮ
Příprava podkladu	Nanášejte na čerstvě vybroušené dřevo a materiály na bázi dřeva. Všechny podklady určené k lakování musejí být čisté, suché a zbavené zbytků separačních prostředků.
Broušení	Podklad: zrnitost 150 - 180 Lak: zrnitost 280 - 400
Optimální vlhkost dřeva	7 - 10 %
Způsob sušení	Sušení na vzduchu Teplovzdušný tunel / sušárna
Schnutí/vytvrzování	Odtěkání cca 5 - 10 min při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu Sušení teplem cca 30 min při 50°C Zaschnutý proti polétavému prachu po cca 15 - 20 min při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu Brousitelný po cca 2 - 3 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu Přelakovatelný po cca 2 - 3 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu Přelakovatelný až 2 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu
Obecné pokyny	Před použitím důkladně rozmíchejte, dokud není materiál homogenní. V případě potřeby protřepejte. Před zpracováním pozvolna přidávejte a homogenně vmíchejte potřebné přísady. Před zpracováním proveďte zkušební lakování. Zkontrolujte přilnavost. Dodržujte časové intervaly mezi přelakováním. Dodržujte obecné a místní pokyny pro zpracování polyuretanových materiálů. Po otevření nádoby opět dobře uzavřete. Pokud byla nádoba otevřena již několikrát, zkontrolujte vhodnost materiálu pro zamýšlený účel použití.

Likvidace

V případě likvidace používejte pouze katalogová čísla odpadu dohodnutá s příslušným úřadem pro nakládání s odpady.

Prodejní jednotky

25,000 kg 30 l vědro s víkem typu Hobbock
5,000 kg 6 l plechový kbelík s víkem

PRODUKTOVÝ LIST

PU100GP0V009201

VARIOPUR® SEAL ISOLIERFÜLLER WEISS

Bílý polyuretanový lak základní (plnič)

Bezpečnost

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketě.

Ostatní pokyny

Určeno výhradně ke komerčnímu/průmyslovému použití.