



VARIOPUR® PRIMO 33 055/PU055MP

PIGMENTOVANÝ LAK PRO PROFESIONÁLNÍ
A HOSPODÁRNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU

Interiéry – vše ošetřeno vysoce kvalitním vícevrstvým pigmentovaným lakem VARIOPUR® PRIMO pro vynikající a efektivní lakování dřeva. Příkladem použití je povrchová úprava MDF. Zde slouží jako izolační základ, plnič, barva a bezbarvý vrchní lak v jednom. Tyto vlastnosti kvalifikují pigmentovaný lak VARIOPUR® PRIMO k celé řadě použití v interiérech.

Tento nátěrový systém se rovněž vyznačuje svojí zpracovatelností: rychle schnoucí polyuretanový lak je velmi dobře brousitelný, má vysokou plnivost a optimální odolnost proti poškrábání. Kromě toho byl tento lak testován na nízkou hořlavost a splňuje požadavky normy DIN 4102 B1. VARIOPUR® PRIMO - tónovaný nátěrový systém Colormix je k dostání v baleních již od 1 kg.

FASCINACE POVRCHY
STUNNING SURFACES

 **VOTTELER**
LACKE - COATINGS

VARIOPUR® PRIMO
pigmentovaný, antik
33 055-6-pigm./
PU055MP

- rychleschnoucí
- dobře brouditelný
- vysoká plnivost
- optimální odolnost proti poškrábání
- nízká stékavost na svislých plochách
- vysoká chemická odolnost testována podle zkušební normy DIN EN 12720 (zkušební kapaliny a zkušební doby podle DIN 68861-1/1B)
- nízká hořlavost podle DIN 4102-B1
- tónovací systém Colormix

Vysoce kvalitní vícevrstvý pigmentovaný lak k efektivní povrchové úpravě MDF. Materiál v sobě kombinuje vlastnosti konvenčního nátěrového systému pro MDF, tedy izolačního základního nátěru, plniče a barevného laku. Rychleschnoucí barevný polyuretanový lak je velmi dobře brouditelný, má vysokou plnivost, vyznačuje se optimální odolností proti poškrábání a dobrou chemickou odolností. Výrobek odpovídá bázi 33 055 a splňuje požadavky zátěžové skupiny 1B (chemická odolnost). V kombinaci s nízkohořlavými dřevotřískovými deskami - i dýhovanými – má nátěrový systém nízkou hořlavost podle DIN 4102-B1 (certifikační značka: P-BWU 03-I-16.5.380). Certifikát nízké hořlavosti platí pouze při použití tužidla PURIDUR® 38 055-0-0000 v předepsaném poměru.

Oblast použití

MDF, dřevo a ostatní materiály na bázi dřeva

Technické údaje

Stupeň lesku:	6 = hedvábně matný (antik) * * = Stupeň lesku se zjišťuje standardizovaným postupem. Stupeň lesku závisí na tloušťce nanesené vrstvy, způsobu aplikace, podmínkách schnutí a typu nosného podkladu.
Odstín:	různé barevné odstíny
Poměr směsi:	100 hm. dílů barevného laku 33 055-6-pigm./PU055MP 50 hm. dílů tužidla 38 055-0-0000
Ředidlo:	19947-0-0000 speciální ředidlo
Zpomalovač:	39 999-0-0000 zpomalovač do laků PURIDUR®
Hustota	1,100 – 1,250 g/ml při 20°C
Doba zpracovatelnosti:	cca 3 – 4 h při 20 °C
Skladovatelnost (neotevřený obal):	6 měsíců při 20 °C
Teplota skladování:	- 10 až +30 °C

Zpracování

Způsob nanášení:	Stříkání (Airless, Airmix, nádobková stříkací pistole) Viskozita 20 - 25 s DIN 4mm při 20°C Tryska: 1,5 – 2,0 mm Tlak materiálu: 80 - 120 bar Rozprašovací tlak: 0,5 – 2,0 bar Rozprašování vzduchem: 2,0 – 3,0 bar
Počet vrstev:	2 – 3
Množství v jedné vrstvě:	130 – 170 g/m ²
Okolní teplota:	20 – 25 °C
Optimální vlhkost vzduchu:	45 – 65 %
Teplota materiálu:	20 – 25 °C
Ředidlo na čištění:	19 995-0-0000
Příprava podkladu:	Aplikace čerstvě vybroušené a základované dřevo a materiály na bázi dřeva. Veškeré ošetřované podklady musejí být čisté, suché a zbavené zbytků separačních prostředků.
Použitelnost na bělených podkladech:	Ne
Broušení:	Podklad: zrnitost 150 – 180 Lak: zrnitost 280 – 400. Lak je třeba všude dobře vybrousit a přelakovat do 2 h od provedení broušení.
Vlhkost dřeva:	7 - 10 %
Způsob sušení: Schnutí/vytvrzování:	Sušení na vzduchu, teplovzdušný tunel / sušárna Odtékání cca 10 min při 20 – 23 °C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Schnutí cca 2 h při 20 – 23 °C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Sušení teplem cca 30 - 45 min při 40 - 50°C Zaschnutý proti poléťavému prachu po cca 15 - 20 min při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Brouditelný po cca 2 - 3 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Přelakovatelný po cca 30 min při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu. Přelakovatelný do 2 h při 20 - 23°C / 40 - 65 % relat. vlhkosti vzduchu.
Obecné pokyny:	Před použitím důkladně rozmíchejte, dokud není materiál homogenní. V případě potřeby protřepejte. Před zpracováním pozvolna přidejte a homogenně vmíchejte potřebné přísady. Před zpracováním proveďte zkušební lakování. Zkontrolujte přílnavost. Dodržujte obecné a místní pokyny pro zpracování polyuretanových materiálů. Po otevření nádoby opět dobře uzavřete. Pokud byla nádoba otevřena již několikrát, zkontrolujte vhodnost materiálu pro zamýšlený účel použití.

Likvidace

V případě likvidace používejte pouze katalogová čísla odpadu dohodnutá s příslušným úřadem pro nakládání s odpady.

Prodejní jednotky

od 1 kg

Bezpečnost

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketě.

BERNI spol. s r.o.
www.berni.cz
info@berni.cz

