

# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack



P O Z N Á T E R O Z D Í L ?



F A S C I N A C E P O V R C H Y  
S T U N N I N G S U R F A C E S

**Optimální  
ochrana  
přirozeného  
vzhledu  
dřevěných  
povrchů!**

**Zachovává  
přirozenost  
dřeva.**

# **Tajemství** matného laku **PURIDUR® Holzeffekt Mattlack.**

**Vysoká  
odolnost**

**Vhodný  
rovněž na  
stolní desky**



# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack

Povrch dřeva  
bez ochrany



OPTICKY rozdíl nepoznáte!

OCHRANA matným lakem  
PURIDUR® Holzeffekt Mattlack



# PURIDUR® Holzeffekt Mattlack

## 33079-9-VS42370

### Vlastnosti:

Rychleschnoucí vícevrstvý lak  
Slabě zvýrazňující nátěrový systém obsahuje UV absorbéry a zachovává přirozený charakter dřeva. Dobře kryje místa s vyšším podílem pryskyřice, aniž by na takových místech docházelo ke zvýšení lesku. Používá se převážně na přírodní dřevo.

Testováno podle:

DIN EN 12720 - podle DIN 68861, splňuje požadavky zátěžové skupiny 1B

### Oblasti použití:

veškeré interiérové vybavení, na dřevo a materiály na bázi dřeva

### Technické údaje:

Stupeň lesku\*:

9 - hluboce matný

Odstín:

bezbarvý

Poměr směsi:

100 hm. dílu laku PURIDUR® 33079-9-VS42370

20 hm. dílu tužidla PURIDUR® 38080-0-0000

nebo

10 hm. dílu tužidla PURIDUR® 38553-0-0000

Vhodný na podklady bělené peroxidem vodíku 35 %, chloridem amonným 25 %, bělicí přísadou 00510-0-0218.

Bezpodmínečně dodržujte reakční dobu / dobu schnutí bělicí přísady!

Viskozita:

Dodávaná viskozita: 30 - 35 s 20 °C DIN 4 mm

Viskozita při zpracování: 18 - 22 s 20 °C DIN 4 mm

Ředidlo:

PURIDUR® 39971-0-0000 / 19947-0-0000

Zpomalovač:

39999-0-0000

Doba zpracovatelnosti:

cca 8 h při 20 °C

Skladovatelnost:

6 měsíců při 20 °C

### Zpracování:

Aplikační metody:

Stříkání (nádobková stříkávací pistole, Airless atd.)

Spotřeba materiálu:

Množství laku v jedné vrstvě: 100 - 150 g / m<sup>2</sup> (celkové množství max.: 200 - 300 g / m<sup>2</sup>)

Teplota při zpracování:

20 °C

Vlhkost dřeva:

max. 7 - 10 %

Příprava a násl. úprava podkladu:

dřevo bruste odstupňované: dřevo s velkými póry zrnitostí 120 - 180

dřevo s drobnými póry zrnitostí 150 - 220

Bezprostředně před přelakováním přebruste zrnitostí 240; pečlivě zbavte prachu!

Schnutí:

proti polétavému prachu cca 10 min

při 20 °C

brousitelný cca po 3 hodinách

relat. vlhkosti vzduchu 50-60 %

přelakovatelný po cca 3 hodinách

stohovatelný nejdříve po 16 hodinách

Lze sušit v teplovzdušném tunelu / sušárně!

Dodávané balení:

20 kg

### Důležité upozornění:

**Lak není vhodný k přelakování pigmentovaných laku a dřeva mořeného do tmavých odstínů!**

Již otevřené obaly dobře uzavřete! Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 15 °C! Před použitím důkladně rozmíchejte a proveďte zkušební lakování!

\* Stupeň lesku se zjišťuje standardizovaným postupem.

Stupeň lesku závisí na tloušťce nanesené vrstvy, způsobu aplikace, podmínkách schnutí a druhu podkladového materiálu.